

試 験 成 績 書

No. 1606967

平成 28年 10月 5日

加藤産業 (株) 様

公益財団法人 長崎県建設技術研
理事長 宮崎 東



提出された試料についての試験結果は下記のとおりです。

工 事 名	品質管理				
施 工 地 内	***				
事 業 種 別	その他	工 事 種 別	その他	搬入方法	持ち込み
産地又は固有名称	長崎県南松浦郡新上五島町東神ノ浦				
岩石の種類	安山岩				
形 状	角柱				

石 材 ・ 割 ぐ り 石 試 験

試 験 日	平成28年10月5日						
番号 (名称)	単 位	No. 1	No. 2	No. 3	平 均		
見 掛 比 重	g/cm ³	2.648	2.648	2.652	2.65		
吸 水 率	%	0.228	0.222	0.224	0.22		
供試体形状寸法	cm×cm×cm	10.2×10.1×20.1	10.1×10.2×20.1	10.1×10.1×20.2			
補 正 係 数		1.000	1.000	1.000			
最 大 荷 重	kN	1246	1248	1243			
圧 縮 強 度	N/cm ²	12000以上	12000以上	12000以上	12000以上		
摘 要	圧縮強度が12,000N/cm ² を超える場合は、安全上载荷を停止しています。			規格 JIS A5003 A5006			
				種類	圧縮強さ N/cm ² (kgf/cm ²)	吸水率 (%)	見掛比重
				硬石	4903 (500) 以上	5未満	約2.7~2.5
				準硬石	4903 (500) 未満 981 (100) 以上	5以上 15未満	約2.5~2
		軟石	981 (100) 未満	15以上	約2未満		